

Prodotto - product - produit

# Basico

# Pirani srl

cod. articolo:

bas

[www.piranisrl.info](http://www.piranisrl.info)

## Analisi chimica\* - RFA

Chemical analysis with XRF- Analyse chimique

## Analisi chimica\* - RFA

Chemical analysis with XRF- Analyse chimique

	tipica	Min	Max
SiO <sub>2</sub>	2,00%	0,5	2
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5,00%	1	10
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,00%	0	4
CaO	2,00%	0,5	4
MgO	90,00%	80	99

## Proprietà fisiche

## Proprietà fisiche

	tipica	Min	Max
Umidità tipica	3%	0	3
P. S. Apparente	2,1 Kg/dm <sup>3</sup>	1,9	2,5
Refrattarietà	1800°C	cs	~36

Materie prime principali  
spintello di magnesite,  
magnesite sintorizzata

## Analisi mineralogica

Mineralogical composition

fasi principali

Magnesite
-----------

## Granulometrie disponibili

0-1; 0-3; 0-6; 0-12;  
1-3; 1-6; 1-12;  
3-6; 3-12;  
6-12  
0-8; 3-8

## Cautele nell'impiego

Materiale isolante, inerte,  
inodore, non infiammabile,  
non irritante a contatto con  
la pelle, polveroso. Evitare  
l'inalazione

## Forniture disponibili

sfuso;  
Big-bag 1,5/ton;  
(con o senza pallets)  
sacchi da 25/kg su pallets

Le caratteristiche tecniche indicate sono valori tipici medi, i dati riportati sono soggetti a ragionevoli variazioni e non devono essere considerati come valori di specifica; proprio per la natura del prodotto, ci riserviamo la possibilità di modificare il prodotto senza preavviso, pur mantenendo i valori di riferimento della presente scheda,

PIRANI SRL

Via Casumaro-Bondeno 34/A - 41034 Finale Emilia (Mo)